

Caparol Tiefgrund LF**Penetrační prostředek bez obsahu rozpouštědel s minimálním zápachem**

| Popis výrobku | |
|----------------------|--|
| Oblast použití | Speciální penetrační prostředek do vnitřních i vnějších prostorů na egalizaci rozdílně nebo silně nasákavých ploch i na zpevňování vnitřních omítek, které mírně uvolňují písek. Použití i v prostorách, kde není chráněna instalace a kde je nedostatečné větrání, nebo kde se vyrábějí a skladují potraviny a poživatiny. |
| Materiálová báze | Kombinace akrylátových pryskyřic. |
| Balení | 12 kg |
| Odstín | Žlutavý průhledný |
| Skladování | V chladném a nemrazivém prostředí. Skladovatelnost v originálním uzavřeném obalu 12 měsíců. |
| Zpracování | |
| Příprava materiálu | Materiál je připraven k použití, před aplikací jej pouze krátce promíchejte. V případě potřeby ředte čistou vodou. Pozor: Aby bylo možné dosáhnout speciálních vlastností tohoto výrobku, nesmí se míchat s jinými výrobky. |
| Nanášení materiálu | Na normálně nasákavých podkladech použijte přípravek neředěný. Silně nasákavé plochy napustte jednou dosyta neředěným přípravkem. Základní nátěr naředte tak, aby netvořil uzavřený lesklý film. Postup nanášení: natíráním, stříkáním |
| Spotřeba | Cca 150 - 250 g/m ² podle nasákavosti podkladu (směrná hodnota bez záruky, přesnou spotřebu stanovte na zkušební ploše). |
| Podmínky zpracování | Minimální teplota při zpracování: (Teplota okolního vzduchu, materiálu a podkladu při zpracování a vysychání): Nesmí poklesnout pod +5°C, nezpracovávejte za přímého slunečního záření, za deště nebo silného větru. Pozor na nebezpečí nočních mrazů! |
| Doba schnutí | Při +20°C a relativní vlhkosti vzduchu 65 % bude přípravek vyschlý na povrchu a schopný dalšího nátěru za 6 - 8 hodin. Při nižších teplotách a vyšší vlhkosti vzduchu se doba vysychání prodlužuje. V chladírnách a mrazírnách: Je nutno zajistit dostatečně dlouhé vysychání a větrání, aby se zabránilo negativnímu ovlivnění chuti potravin a poživatin. |
| Čištění náradí | okamžitě po použití vodou. |

Instrukce

| | |
|----------------------------|--|
| Bezpečnostní upozornění | <p>Tento výrobek není nebezpečný přípravek ve smyslu zákona o chemikáliích a proto nepodléhá povinnosti označování. Přesto Vás žádáme, abyste dodržovali běžná bezpečnostní a hygienická opatření při zacházení s chemickými produkty. Uchovávejte mimo dosah dětí.</p> <p>Třída nebezpečných látek podle VbF (vyhlášky o hořlavých kapalinách): neuvádí se</p> <p>ADR/RID: neuvádí se</p> |
| Likvidace | <p>Na recyklaci odevzdávejte jen beze zbytku vyprázdněné nádoby. Zbytky materiálu: Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 (kod 08 01 12). Znečištěné obaly: Plastové obaly (kod 15 01 02).</p> |
| Deklarace obsažených látek | <p>Disperze akrylátové pryskyřice, voda, aditiva, konzervační prostředky.</p> |
| Obsah VOC | <p>Evropský limit pro obsah VOC látek tohoto výrobku (Kat. A/h): 30 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 5 g/l VOC.</p> |
| Technické poradenství | <p>V tomto tiskopisu není možné pojednávat o veškerých podkladech, které se vyskytují v praxi, a o technických postupech natírání těchto podkladů. Pokud by se pracovalo s podklady, které nejsou uvedeny v této technické informaci, bude nutné provést konzultaci s námi nebo s našimi pracovníky služeb zákazníkům. Jsme ochotni Vám kdykoli poskytnout detailní rady k daným objektům.</p> |
| Servisní středisko | <p>tel. 387 203 402 fax 387 203 422 e-mail: cbudejovice@caparol.cz</p> |

Technická informace - vydání: leden 2013

Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství podkladových materiálů a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k plánovanému účelu použití za daných podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost.