



STYRCON®200

Zloženie, vlastnosti

STYCON®200 sú dosky lisované zo zmesi granulovaného penového polystyrénu a cementu. Technologický postup výroby je chránený vlastným patentom. Polystyrénové granule sú obalené jemnou cementovou škrupinou, pričom priestory medzi nimi vytvárajú makroporóvitú (nekapilárnu) štruktúru. Zmes je homogénna a vďaka cementovému skeletu získava kvalitativne nové vlastnosti:

- Výbornú difúznu schopnosť**, ktorá je daná veľkou kapacitou intergranulárnych priestorov, do ktorých môžu vodné pary voľne difundovať. Materiál spĺňa ako funkciu mikroventilačnú, tak aj expanznú. Preto sa dá použiť aj pri sanovaní negatívnych prejavov vlhkého muriva.
- Cementová škrupina oddeľuje od seba granule polystyrénu, čím zabráňuje šíreniu plameňa a spôsobuje **nehorľavosť** materiálu.

Použitie

STYCON®200 je nehorľavá tepelná izolácia s výbornou paropriepustnosťou, so širokým využitím v stavebnictve. Cementový povrch ľahko naviaže silikátové hmoty (cement, omietky) a dosky sa dajú pohodlne mechanicky opracovať (rezaním, pilením, brúsením) do požadovaných tvarov.

- V tepelnoizolačnom systéme (ETICS) – **STYREXON®** ako izolant na **paropriepustné zateplenie stavieb bez požiarneho obmedzenia**.
- Interiérové zateplenie** s ohľadom na teplotnechnické obmedzenia a odporúčania výrobcu.
- Na **sanáciu negatívnych prejavov vlhkého muriva** (alternatíva sanačnej omietky).
- V podkoví na zateplenie šikmých streich, **prekrytie krokiev, s pohl'adovou úpravou – omietkou** (alternatíva sadrokartónu).
- Na rýchle **vymurovanie ľahkých priečok**.
- Na **zateplenie stropov a podláh**.

Technické údaje

Vlastnosti	Skúšobná metóda	Merané/deklarované parametre
Reakcia na oheň	EN 13501-1	A2 – s1,d0
Faktor difúzneho odporu μ	EN 12086	6 - 9
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ	EN 12667	0,058 W.K ⁻¹ .m ⁻¹
Objemová hmotnosť	EN 1602+AC	200 kg.m ⁻³ ± 10%
Rozmery: dĺžka, šírka	EN 822	900x450 mm (± 3 mm)
Rozmery: hrúbka	EN 823	40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 mm (± 3,0mm)

Vlastnosti	Skúšobná metóda	Merané/deklarované parametre
Pevnosť v ťahu kolmo na rovinu dosky	EN 1607+AC	min. 80 kPa
Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení	EN 826	min. 180 kPa
Pevnosť v ohybe	EN 12089	min. 170 kPa
Pevnosť v šmyku	EN 12090	min. 80 kPa
Modul pružnosti	EN 12090	min. 45 kPa
Rozmerová stabilita pri 70°C a 90% vlhkosti	EN 1604+AC	± 0,5%

Balenie, skladovanie

Dosky STYCON®200 sú ukladané na väzbu na neštandardných zálohovaných paletách o rozmeroch 1x1,4 m, fixované fóliu a upravené pre transport na zaplachtovanom nákladnom priestore auta. Množstvo na palete závisí od hrúbky Styronových platní.

Každá paleta je označená etiketou s nasledovnými údajmi: Názov výrobcu a výrobku, značka zhody, počet a rozmery výrobku, dátum výroby, kód výroby a zodpovednej osoby.

Dosky STYCON®200 skladovať na palete, uložené na väzbu, bez ich zbytočného prekladania v zastrešenom skladovom priestore.

Dosky STYCON®200 použiť najskôr 28 dní od dátumu výroby! Výrobok je na báze cementu, treba dodržať dobu zrenia.

Kontrola a skúšanie

Skúšky a kontroly dosiek STYCON®200 vykonáva výrobca a Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. (TSÚS) podľa príslušných noriem EN (uvedené v technických údajoch).

Bezpečnosť a ochrana

Pri realizácii a manipulácií s doskami STYCON®200 sa uplatňujú právne normy SR, týkajúce sa bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Zákonník práce a ostatné s tým súvisiace právne predpisy, zmeny a doplnky.

Ostatné údaje sú uvedené na Karte bezpečnostných údajov – STYCON®200.

