

Alpina Holzlasur

Lazura na dřevo

Tenkovrstvá impregnační lazura na dřevo

Zachovává pórovitost dřeva

Do interiéru i exteriéru



Účel použití:

Na barevné úpravy a jako ochranný nátěr

- rozměrově nestálých stavebních dílů, jako jsou obklady z prken, ploty, šindele, balkonová zábradlí, bednění, pergoly atd.,
- omezeně rozměrově nestálých stavebních dílů, jako jsou dřevěné obklady na pero a drážku, okenice, vrata, hrázděné konstrukce apod.,
- jako pomocný nátěr rozměrově stálých stavebních dílů, jako jsou okna a dveře.

Lazura se nehodí na dřevo, které je trvale v kontaktu se zemí nebo s vodou, do sauny nebo na zařízení v přímém kontaktu s potravinami nebo krmivy.

Vlastnosti:

- tenkovrstvá
- zachovává pórovitost, reguluje vlhkost
- vodoodpudivá
- odolná proti povětrnostním vlivům
- snadné zpracování, jednoduché obnovování
- lze přetírat laky s obsahem rozpouštědel, např. lak na parkety Alpina, bezbarvý lak Alpina

Vhodné podkladové materiály:

Nasákové dřevěné stavební díly i jako základní nátěr pod bezbarvé laky.

Podkladový materiál musí být čistý, nosný a zbavený odpuzujících látek. Vlhkost dřeva nesmí u listnatých dřevin překročit v průměru 12 % a u jehličnatých dřevin v průměru 15 %.

Barevné odstíny, možnost tónování:

borovice, pinie, třešeň, dub, kaštan, ořech, mahagon, eben

Lesk:

Hedvábně matný.

Stupeň lesku se může měnit v závislosti na povrchu dřeva.

Nářadí, teplota:

Přípravek dobře rozmíchejte. Nanášejte štětcem, přístroji na stříkání nebo ponořováním.

Nezpracovávejte při teplotě pod 5°C (teplota okolního vzduchu a podkladu).

Nářadí po použití čistěte lakovým benzínem nebo terpentýnovou náhražkou.

Doba vysychání:

Při +20°C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu:

- povrch nelepivý pro prach cca za 1 - 2 hodiny
- povrch nelepivý na omak cca za 5 hodin
- možnost nanášení dalšího nátěru cca za 8 hodin

Při nižších teplotách a vyšší vlhkosti vzduchu se tyto doby prodlužují.

Vydatnost:

8 - 12 m²/l (cca 80 - 120 ml/m²) na hladkém podkladu. Na drsných plochách příslušně větší spotřeba.

Přesnou spotřebu si stanovte zkušebním nátěrem.

Nanášení jednotlivých vrstev, ředění:

Výrobek je namíchan k přímému zpracování.

Úprava podkladu a nanášení viz v tabulce.

Vhodné podkladové materiály a jejich úprava

Úprava podkladu:

Podkladové materiály musí být suché a zbavené nečistot a odpuzujících látek.

Vlhkost dřeva nesmí u listnatých dřevin překročit 12 % a u jehličnatých dřevin 15 %.

Nové stavební díly: Hladký povrch dřeva obruste ve směru vláken, důkladně očistěte a odstraňte vytékající látky jako např. pryskyřice a smolníky.

Staré neošetřené dřevo: Zasažené a zvětralé povrchové plochy dřeva obruste až na zdravé a nosné dřevo a důkladně očistěte.

Natřené dřevo: Staré vrstvy nátěrů - laků a silnovrstvých lazur odstraňte až k povrchu dřeva, který bude nasákový. Pevně držící tenkovrstvé lazury obruste, očistěte a zkontrolujte snášenlivost s lazurou na dřevo Alpina.

Nedržící staré nátěry odstraňte úplně až na nosný podklad.

podklad	použití	úprava podkladu	základní nátěr	pomocný nátěr	finální nátěr
dřevo, dřevěné materiály	vnitřní prostory	obroušení, očištění	lazura na dřevo Alpina	lazura na dřevo Alpina	
	vnější prostory	obroušení, očištění	lazura na dřevo Alpina	lazura na dřevo Alpina	lazura na dřevo Alpina
nosné staré nátěry	vnitřní i vnější prostory	obroušení, opláchnutí louhem	podklad na poškozených místech příslušně upravte a natřete základním nátěrem	lazura na dřevo Alpina	lazura na dřevo Alpina

Spotřeba

	natírání	nanášení válečkem	stříkání
ml/mm ²	80 - 100	100 - 120	100 - 120

Složení:

Alkydová pryskyřice, lakový benzín, pigmenty, anorganická plniva, aditiva. Mezní hodnota EU pro obsah těkavých organických sloučenin (VOC) u tohoto výrobku (kategorie A/f): 700 g/l (2007 / 2010). Tento výrobek obsahuje max. 640 g/l těkavých organických sloučenin.

Velikost balení: 0,75 l; 2,5 l; 10 l

Pozor:

Hořlavý. Opakovaný kontakt může způsobit křehnutí nebo rozpraskání pokožky. Nesmí se dostat do dosahu dětí. Nádoby uchovávejte těsně uzavřené na dostatečně větraném místě. Udržujte mimo dosah zdrojů ohně - nekuřte. Nevdechujte výpary nebo aerosol. Zabraňte zasažení očí a potřísnění pokožky. Nenechte proniknout do kanalizace, do vody nebo zeminy. Za nedostatečného větrání použijte ochranný respirátor. Používejte jen v dostatečně větraných prostorech. V případě požití nevyvolávejte zvracení. Okamžitě přivolejte lékařskou pomoc a předložte obal nebo tuto etiketu. Obsahuje karboxyláty kobaltu, butanonoxim - může vyvolávat alergické reakce. Podrobnější údaje: bezpečnostní list.

Skladování:

Na chladném, suchém místě bez nebezpečí mrazu, chráněném proti přímému slunečnímu záření. V originální nádobě možnost skladování minimálně 5 let.

Likvidace:

Zaschlé zbytky materiálu a prázdné nádoby likvidujte jako domovní odpad.

Technická informace č. A-L050D, vydání: říjen 2008

Tato technická informace byla sestavena na bázi nejnovější úrovně technických poznatků a našich zkušeností. S ohledem na rozmanitost podkladových materiálů a podmínek v objektech je však kupující nebo uživatel povinen zkontrolovat, zda se naše materiály hodí k předpokládanému účelu použití za příslušných podmínek v objektu. Po vydání nové technické informace ztrácí toto vydání svou platnost.

Výrobce: Alpina Farben GmbH, D-64369 Ober-Ramstadt

Dovozce do ČR: Český Caparol s.r.o., Litvínovice 32, 370 01 České Budějovice

Tel: +420 724 985 944